

**NOUVELLE FORMULE
GÉLIFIÉE : résines
polyuréthanes
en phase aqueuse**

ÉCOLABEL EUROPÉEN

■
Émissions dans l'air
intérieur* : A+

■
Sans odeur

■
Très haute résistance
au climat marin

■
Incolore brillant

■
Tenue exceptionnelle
aux intempéries et
aux rayons UV

■
Très haut pouvoir
garnissant

Vernis Marin



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le VERNIS MARIN BLANCHON de consistance gélifiée, est particulièrement recommandé pour le vernissage des boiseries soumises à l'atmosphère marine et aux climats extrêmes.
- Ses résines Aqua-Polyuréthanes en phase aqueuse de très hautes performances, synergisées par un agent anti-UV particulièrement efficace, offrent des résultats remarquables dans les conditions climatiques les plus rudes sur huisseries extérieures et ouvrages supérieurs de bateaux, boiseries, etc.
- Ses performances techniques et sa formulation (contenant un taux bas de C.O.V.⁽¹⁾, conforme aux exigences environnementales de l'Écolabel Européen, et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères.
- Existe en incolore brillant non jaunissant.

⁽¹⁾Selon la Directive 2004/42/CE.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si nécessaire.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Éliminer si nécessaire les vernis craquelés avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.
- Si besoin est (traces de trous de larves ou d'insectes xylophages sur des lambris anciens), on pourra pratiquer un traitement préalable avec TRAIT'PLUS® MU BLANCHON, qui permettra d'imprégner et de protéger les bois en profondeur (ce traitement se pratique, bien entendu, sur le bois nu, 48h avant vernissage).

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien agiter l'emballage avant l'emploi puis reposer quelques instants pour que le VERNIS MARIN reprenne sa consistance gélifiée. Ne pas utiliser à une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Arrondir légèrement les angles vifs des menuiseries extérieures, pour obtenir un enrobage parfait du bois par le VERNIS MARIN.
- Application à la brosse ou au pinceau : en 3 couches (4 sur bois particulièrement absorbants ou sur des ouvrages soumis à des conditions climatiques sévères).
- Pour tous les travaux classiques à l'intérieur : appliquer 2 couches.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Vernis Marin

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 1 heure environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 3 heures, dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 48 heures, dans des conditions normales.

RENDMENT

- 12 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- Le VERNIS MARIN est rénovable par lui-même. Un léger dépolissage (papier abrasif fin) est impératif. Après dépolissage, appliquer 2 couches.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	VERNISSEMENT DE HAUTE QUALITÉ, POUR LA PROTECTION DES BOIS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS DANS LES AMBIANCES MARINES
TYPE DE RÉSINES	Aqua-Polyuréthanes thixotropantes en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 6a2
DENSITÉ	1,03 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	600 centipoises environ (BROOKFIELD T4)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PIGMENTATION ANTI-U.V.	Absorbeurs d'U.V.
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	3 heures, dans des conditions normales d'utilisation
RESISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053)



Meilleur pour l'environnement...

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Usage limité de substances dangereuses.
- Faible teneur en solvants.

...meilleur pour vous.

EU Ecolabel:
FR/07/011
FR/33/011

Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant www.ecolabels.fr

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directeur et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com